

General Paint®

КРАСКИ ПРЕМИУМ КЛАССА



Premium Classic (код 03240)

Краска для внутренних работ акриловая, полу-матовая.

Полуматовая краска премиум-класса с низким отражением света, не желтеющая, с высокой белизной, сохранением цвета для использования на всех внутренних стенах, включая гипсокартон, штукатурку, кладку и грунтованное дерево. Эффект «яичной скорлупы» сводит к минимуму появление физические недостатки поверхности.

Отличные укрывистые и прикладные характеристики, в том числе устойчивость к брызгам, хорошая текучесть и выравнивающие свойства, стойкость к пятнам.

Рекомендуемое использование

- Super Eggshell Latex - это высококачественная высокоукрывистая краска с низким блеском для внутреннего использования при новом строительстве или проектах перекраски.
- Идеально подходит для гипсокартона, кирпичной кладки, штукатурки и грунтованных деревянных поверхностей, где требуется, прочная, отделка с низким блеском.
- Разработано специально для использования в качестве внутренней отделки стен жилых и коммерческих помещений.

Особенности

- Отличные укрывистые и прикладные характеристики, в том числе устойчивость к брызгам, хорошая текучесть и выравнивающие свойства. Отличные характеристики ретуши.
- Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и пятнам.
- Хорошие свойства при нанесении кистью или распылителем.
- Повышенная стойкость к полировке и царапинам по сравнению с матовой отделкой.

Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, масел, плесени. Необходимо также удалить все отшелушенные участки старой краски и зашпаклевать. Предварительно окрашенные поверхности желательно довести до матового состояния наждачной бумагой. Удалить всю шлифовальную пыль. Не наносите при температуре ниже 10°C (50°F).

Оборудование для нанесения.

Кисть: используйте синтетическую кисть.

Ролик: используйте синтетический шубу с ворсом 10-20 мм.

Распыление HVLP: давление 10 psi (фунтов на квадратный дюйм)
наконечник 1.3 дюйма

Безвоздушное распыление: давление 2000 psi (фунтов на квадратный дюйм), наконечник 0,015–0,019 дюйма

Предупреждение

Беречь от замерзания. Закрывайте контейнер после каждого использования. Храните в недоступном для детей месте. Не принимать внутрь. Не протирать поверхность в течении 14 дней после окрашивания, в связи с полным высыханием и приобретением максимальных свойств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАЙМЕРЫ

Предварительно окрашенные поверхности: Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80–120 на ручной шлифовальной машине.

Удалите всю шлифовальную пыль, тщательно промыв мыльным раствором, после чего смыв раствор теплой водой, дать высохнуть.

Новое или чистое дерево: акриловый Stain Block (05130).

Кирпич, бетон, штукатурка: акриловый Stain Block (05130).

Гипсокартон: Cloverdale Hi-Hide Latex Drywall Sealer (05250).

Черные металлы (сталь, железо): акриловый Stain Block (05130).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕРОВКА

Без летучих органических соединений или универсальный колеровочный краситель

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Категория блеска: Уровень блеска 2 - «Яичная скорлупа»

Блеск: <10 единиц под углом 60 градусов

Блеск: 10 -35 единиц под углом 85 градусов

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПЛОТНОСТЬ

Объем: 40%

Вес: 55%

Плотность: 11.24 lbs фунта на галлон. Контейнер экстра

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (НА СЛОЙ)

Влажный: 3,6 - 4,6 mils (92 - 117 мкм)

Сухой: 1,4 - 1,7 mils (36-43 мкм)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (НА СЛОЙ)

350 - 450 фут² на галлон (8 - 11 м²/л)

ВЯЗКОСТЬ

93 - 98 KU

ВРЕМЯ СУШКИ

при 25 ° C (77°F) и относительной влажности 50%

Без липкости: 30 минут

Повторное покрытие: 6 часа

РАЗБАВЛЕНИЕ

Обычно не рекомендуется, возможно, с водой, для распыления

ОЧИСТКА

Теплая мыльная вода

СРОК ГОДНОСТИ

Максимум 3 года, без открытия

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

4 ° C (40 ° F) - 32 ° C (90 ° F) Беречь от замерзания

680000, г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар 3. Тел.:8(4212)21-21-84.

e-mail: gp-region@generalpaint.ru ,сайт: www.generalpaint.ru